







LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Lignocolor Holzbeize

Probeanstrich durchführen - Farbton abhängig vom Holz!



Produktbeschreibung

	Produktart	Holzbeize
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	trocknet matt auf
	Deklaration	auf Wasser basierende Holzbeize mit UV-Beständigen Pigmenten und Bindemitteln

Verarbeitungshinweise

Hinweis: Die Wirkung des Farbtons kann aufgrund der unterschiedlichen Hölzer und deren Saugverhalten variieren. Wir empfehlen daher immer einen kleinen Probeanstrich auf dem Holz!



Vorbehandlung

Als erstes wässere die zu beizende Holzoberfläche mit einem Schwamm und lauwarmen Leitungswasser, damit die Holzporen die Beize gleichmäßiger aufnehmen können. Anschließend die Holzoberfläche ausreichend trocknen und mit Schleifpapier (180er - 240er Körnung) schleifen und gründlich entstauben.



Verarbeitung/ Auftragsmenge

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln! Wird die Beize mit einem Schwamm oder einem Pinsel aufgetragen, sollte die benötigte Menge in eine Kunststoffschale umgefüllt werden. Vor der Anwendung muss der Holzuntergrund durch einen abgestuften Holzschliff mit Endschliff 180 - 240er Körnung erfolgen. Anschließend muss der Schleifstaub sorgfältig entfernt werden. Bei der Verarbeitung mit einem flachen Beizpinsel die Lignocolor Beize satt auftragen und zuerst quer, dann in Faserrichtung verteilen. Nach ca. 3 - 5 Minuten die überschüssige Holzbeize mit einem sauberen und trockenen Pinsel in Holzmaserrichtung abnehmen. Bei unterschiedlich stark saugenden Hölzern (z.B. Buche) sollte das Holz vorher leicht gewässert (mit einem Schwamm) werden, um einen gleichmäßigen Beizeffekt zu erreichen.



Trocknung bei
Normalauftrag
und -Klima

Die Trocknungszeit beträgt ca. 3 - 4 Stunden. Eine Überstreichbarkeit mit einer Versiegelung auf Wasserbasis ist bereits nach 4 - 6 Stunden möglich. Wir empfehlen eine anschließende Versiegelung mit unserem Lignocolor Klarlack



Reinigung der
Werkzeuge

Pinzel oder Gebrauchsgegenstände nach dem Gebrauch und vor dem Antrocknen mit Wasser reinigen.



Hinweise

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln!

Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält max. 100 g/L VOC. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 551 19240. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen.



Verbrauch

4 - 8 m²/L je nach Saugfähigkeit des jeweiligen Holzuntergrundes



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH

Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden

www.lignocolor.de