







LIGNOCOLOR  
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

## Lignocolor Metallicfarbe



Deklaration - Anwendung - Hinweise



## Produktbeschreibung

	Produktart	1-Komponentiger, selbstvernetzender Wasserlack
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	Matt
	Deklaration	Bindemittel (Harz auf Acrylatbasis), Effektpigmente, Kreide, Koaleszenzmittel (zweiwertige Alkohole), Additive (Entlüfter, Entschäumer, Biozid (MIT/ BIT/CIT))

## Verarbeitungshinweise

-  Vorbehandlung Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Intakte Altbeschichtungen sind gut anzuschleifen. Verwitterte oder nicht tragfähige Holzoberflächen sind bis auf das tragfähige Holz abzuschleifen. Angeschliffene Holzoberflächen gut entstauben.
-  Verarbeitung/  
Auftragsmenge **Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren!** Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen, um den Inhalt vor Antrocknung/Hautbildung zu schützen. Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Zunächst die Oberfläche gut anschleifen und anschließend mit einem leicht feuchten Tuch entstauben. Anschließend ca. 80 - 100 g/m<sup>2</sup> des Lignocolor Old Shabby Chic Luxury Lack mit einem Rund- oder Flachpinsel auftragen und ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen. Je nach gewünschtem Lackiereffekt kann anschließend eine zweite Schicht der Lignocolor Old Shabby Chic Farbe aufgetragen werden.



Trocknung bei Normalauftrag und -Klima

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 2 - 4 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Danach kann ein Lackzwischen Schliff erfolgen.



Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.



Hinweise

**Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln!** Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen.

VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält max. 100 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

1 kg für ca. 8 - 10 m<sup>2</sup> je Nassauftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

## Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH  
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden  
www.lignocolor.de