







LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Nubilli Edition Kreidefarbe


Deklaration - Anwendung - Hinweise




Produktbeschreibung

	Produktart	1-Komponentiger, selbstvernetzender Wasserlack
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	Matt
	Deklaration	Kreide, Pigmente (TiO ₂), Talkum, Bindemittel (Harz auf Acrylatbasis), Koaleszenzmittel (zweiwertiger Alkohol), Additive (Entlüfter, Entschäumer, Biozid (MIT/BIT/CIT))

Verarbeitungshinweise

	Vorbehandlung	Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Intakte Altbeschichtungen sind gut anzuschleifen. Verwitterte Holzoberflächen sind bis auf das tragfähige Holz abzuschleifen. Angeschliffene Holzoberflächen gut entstauben.
--	---------------	--



Verarbeitung/
Auftragsmenge

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren! Wir empfehlen vorarb einen Probeanstrich zu machen. Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen, um den Inhalt vor Antrocknung/Hautbildung zu schützen. Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Zunächst die Oberfläche gut anschleifen und anschließend mit einem Tuch entstauben. Anschließend die Lignocolor Kreidefarbe dünn mit einem Rund- oder Flachpinsel auftragen und für ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur trocknen lassen. Je nach gewünschtem Lackiereffekt kann anschließend eine zweite Schicht der Kreidefarbe aufgetragen werden. Um den Shabby-Chic-Effekt zu erzielen kann nach der Trocknung an ausgewählten Stellen der beschichteten Fläche angefangen werden die Farbe wieder herunterzuschleifen (Wir empfehlen das Tragen einer Staubmaske). **Weitere Informationen und Inspirationen findest du auf unserer Website unter www.lignocolor.de.**



Trocknung bei
Normalauftrag
und -Klima

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 2 - 3 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Danach kann ein Lackzwischenstrich erfolgen.



Reinigung der
Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.



Hinweise

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln! Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen. VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält max. 50 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

750ml/1kg für ca. 8 - 10 m² je Nassauftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden
www.lignocolor.de